

TEMPS DE PRISE

PÉNÉTROMÈTRE NUMÉRIQUE À BÉTON ZC-1A

Cet appareil détermine le temps de prise du béton par mesure de la résistance à la pénétration du mortier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aiguilles de pénétration	100 mm ² , 50 mm ² , 20 mm ²
Force de pénétration max.	1 000 N, résolution : 1 N
Tension	220 V CA



ESSAI DE RESSUAGE

APPAREIL D'ESSAI DE RESSUAGE SOUS PRESSION DU BÉTON MPWT-01

Il permet d'effectuer l'essai de ressuage sous pression du béton frais. La dimension des granulats ne doit pas dépasser 40 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage du manomètre	6 MPa
Graduation	≤ 0,1 MPa
Diamètre intérieur du cylindre	125 ± 0,2 mm
Hauteur du cylindre	200 ± 0,2 mm
Pression du piston de service	3,2 MPa
Diamètre du piston	125 mm
Ouverture du tamis	0,315 mm
Poids net	20 kg