

NORME : ASTM C266, AASHTO T154

L'appareil Gillmore 63-L0075 détermine les temps de prise initiale et finale du ciment Portland, du ciment à maçonner, de la chaux hydraulique hydratée et de certains mortiers. Le support réglable possède des bras horizontaux guidant deux aiguilles lestées à embouts cylindriques plats en acier inoxydable. La base offre une large tablette plane pour placer les éprouvettes.

Dimensions (mm) : 230 × 100 × 195 Poids : 2,5 kg



- Aiguille de prise initiale : 113,4 g et diamètre 2,12 mm.
- Aiguille de prise finale : 453,6 g et diamètre 1,06 mm.

