

ENCEINTE D'ESSAI ALCALIS-GRANULATS JHX-1

Cette enceinte contrôle la température et la durée des essais d'expansion des granulats de sable et gravier.

Tension	220 V
Puissance de chauffe	4 000 W
Température	80 °C ± 0,5 °C
Température ambiante requise	-10 à +45 °C
Humidité ambiante	Inférieure à 85 %
Dimensions utiles	600 × 400 × 450 mm



APPAREIL DE MESURE DES VIDES DES GRANULATS GROSSIERS H-1686

NORME : AASHTO T326

Permet de déterminer la teneur en vides des granulats grossiers non compactés. L'échantillon placé dans la trémie s'écoule librement dans la mesure cylindrique. L'excédent est arasé avec la barre fournie, puis la masse est mesurée et la teneur en vides calculée. L'appareil comprend une trémie, un support, une mesure, une barre d'arasement et une plaque de verre carrée de 170 mm pour l'étalonnage de la mesure.



APPAREIL DE MESURE DES VIDES DES GRANULATS FINS H-1680A

NORME : ASTM C1252, AASHTO T304

Détermine la teneur en vides non compactés d'un granulat fin et indique son angularité, sa sphéricité et son ouvrabilité. Comprend une mesure en laiton de 100 ml, une trémie, son support et une plaque de verre d'étalonnage.

