

ESTÁNDAR: ASTM D6928, ASTM D7428, AASHTO T327, ONTARIO LS-618, TEX-845-49-40



La máquina Micro-Deval 48-D0523 se utiliza para medir la resistencia a la abrasión y Durabilidad de agregados minerales finos y gruesos. Se coloca una muestra agregada en un tarro sellado de acero inoxidable con una carga abrasiva de hasta 5.000 g de 9.5 mm bolas de acero inoxidable de diámetro y agua, luego se hicieron girar a 100 rpm durante dos horas. El sofisticado controlador electrónico con un sistema de detección óptica precisa rastrea el tiempo de prueba, las revoluciones totales y las rpm de los frascos. Equipo de menor tamaño, menor cantidades de muestra y un procedimiento más simple hacen que el método sea más fácil y menos costoso de realizar que los métodos tradicionales.

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento sencillo y alta seguridad.
- El controlador electrónico multifunción rastrea el tiempo, la velocidad y las revoluciones totales.
- Un tamaño de equipo más pequeño y cantidades de muestra más bajas proporcionan una solución simple y rentable. operación efectiva.
- Puerta del gabinete con bloqueo de seguridad para encerrar partes móviles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	220V 50Hz
poder	0.55kW
Velocidad de revolución del tarro	100 ± 5 RPM
Recuento máximo de revoluciones	32762
Dimensiones	584*352*1050mm
Peso	95kg

ACCESORIOS

Frasco de acero inoxidable con tapa con cierre	2
Carga abrasiva de 5500 g.	2 juegos
Imán de carga abrasiva	Opcional

