

NORMA: ASTM C266, AASHTO T154

El aparato Gillmore 63-L0075 se utiliza para determinar los tiempos de fraguado inicial y final del cemento Portland, cemento de mampostería, cal hidráulica hidratada y ciertos morteros. El soporte ajustable cuenta con brazos horizontales que guían dos agujas lastradas con puntas cilíndricas planas de acero inoxidable. La base dispone de una amplia plataforma plana para colocar las muestras.

Dimensiones (mm): 230 × 100 × 195 Peso: 2,5 kg



- Aguja de fraguado inicial: 113,4 g y 2,12 mm de diámetro.
- Aguja de fraguado final: 453,6 g y 1,06 mm de diámetro.

