

El autoclave para cemento CA-2A es un instrumento utilizado por fabricantes de cemento, institutos de investigación de materiales de construcción, universidades y departamentos de inspección de calidad de obras para determinar el efecto adverso del MgO (óxido de magnesio) sobre la estabilidad del cemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen del autoclave	≈8 L
Diámetro interior del autoclave	Φ149 mm
Presión máxima de trabajo	2,2 MPa (ajustable manualmente)
Tiempo estándar de presurización (0~2 ±0,05 MPa; temperatura ambiente~215,7 ±1,3 °C)	≈45 min
Rango de fluctuación del control automático de presión	≤ ±0,05 MPa
Ajuste del tiempo de mantenimiento de presión	3 h (configurable por el usuario)
Ajuste de temperatura de seguridad	220 °C
Tensión nominal	220 V
Potencia nominal	1200 + 600 W



CEMENT AUTOCLAVE CA-2A