

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA DE SCB SIERRA HYQG-S1

Se utiliza para cortar un espacio con un ancho de 1.5 mm y una profundidad de 15 mm para el Muestra de prueba de rendimiento de crecimiento de grietas de mezcla asfáltica (Semi Circu-método lar Bend) y rendimiento de la mezcla asfáltica a baja temperatura prueba (método de curvatura semicircular).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación del dispositivo de corte 450W

Diámetro de la hoja de sierra $\phi 105\text{mm}$

Precisión de corte $\pm 0.1\text{ mm}$

Tamaño de la muestra Semicírculo de $\phi 150\text{ mm}$

Ancho de corte $1.5 \pm 0.1(\text{mm})$

Profundidad de corte $15 \pm 1(\text{milímetro})$

Fuente de alimentación CA 220 V 50 Hz.

Dimensiones 450x350x420(milímetro)

Peso 30kg



CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento sencillo, funcionamiento estable y bajo nivel de ruido.
- Hoja de sierra personalizada con unidades de movimiento lineal para garantizar la precisión del corte.
- Con una funda protectora, su uso es más seguro y limpio.
- La velocidad de la hoja de sierra es ajustable.
- Tamaño pequeño.

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880