

КАМЕРА ТВЕРДЕНИЯ СТАНДАРТ: EN 12390-1

Стандарты ASTM и EN требуют оставлять образцы в формах первые 16 часов, но не более трех суток, с защитой от ударов, вибрации и обезвоживания при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ или $25 \pm 5^\circ\text{C}$ в жарком климате (метод EN), а также $16-27^\circ\text{C}$ (метод ASTM). После извлечения из форм образцы хранят во влажной среде при $20 \pm 2^\circ\text{C}$ (EN) или $23 \pm 1,7^\circ\text{C}$ (ASTM) с относительной влажностью $\geq 95\%$.

Альтернативно их можно выдерживать в воде при той же температуре.

Высокомощная нагревательная трубка быстро доводит температуру в шкафу до заданной. Современный ультразвуковой увлажнитель обеспечивает автоматическое поддержание тумана и влажности в камере на уровне 95%.

Модель	TPBY-40B	TPBY-60B	TPBY-90B
Контроль температуры	$20 \pm 1^\circ\text{C}$		
Точность	$\pm 1^\circ\text{C}$		
Контроль влажности	$\geq \text{RH}95\% \pm 5\%$		
Питание	220V 50Hz		
Мощность нагрева	1000W		
Мощность охлаждения	145W	290W	290W
Мощность увлажнения	45W		
Производит. увлажнения	400 мл/ч		
Объем увлажнителя	5,5 л		
Мощность осушения	50W		
Внутренние размеры	620 x 480 x 1000 мм (5 полок)	1100 x 480 x 1200 мм (6 полок)	1570 x 480 x 1200 мм (6 полок)
Внешние размеры	1000 x 620 x 1350 мм	1500 x 640 x 1550 мм	2000 x 640 x 1550 мм



ВАННА ТВЕРДЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

55-C0193/B - прочная пластиковая ванна, 55-C0193/S - ванна из нержавеющей стали. Предназначены для твердения бетонных кубов и цилиндров.

Модель	55-C0193/B	55-C0193/S
Диапазон температуры	От окружающей до $+40^\circ\text{C}$	
Мощность	3000 W	
Вместимость	594 л	1080 л
Внутренние размеры	1100x900x600 мм	1500x900x800 мм
Масса прикл.	50 кг	120 кг



55-C0193/B



55-C0193/S