

Уплотнитель Маршалла EDC-3A предназначен для изготовления образцов асфальтобетонных смесей методом стандартного уплотнения с целью испытания физических и механических свойств асфальтобетона в лабораторных условиях. Подходит для формования цилиндрических образцов $\Phi 152,4 \text{ мм} (\pm 0,2 \text{ мм}) \times 115 \text{ мм}$ / $\Phi 101,6 \text{ мм} (\pm 0,2 \text{ мм}) \times 63,5 \text{ мм}$, применяемых при испытаниях Маршалла и на косвенное растяжение. EDC-3A оснащён ручным рычажным устройством подъёма бойка и бойками двух масс. Контроллер сочетает сенсорный экран и физические кнопки, что обеспечивает более чёткую индикацию и удобное управление.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220 В, 0,3 кВт
Высота сброса	457 мм $\pm$ 1,5 мм
Масса бойка	10210 г $\pm$ 10 г / 4536 г $\pm$ 9 г
Скорость уплотнения	55 $\pm$ 5 ударов/мин
Заданное число ударов	Максимум 9999 ударов
Тип контроллера	Цифровая индикация
	Защита от неправильного чередования фаз: отсутствует
	Устройство подъёма бойка: ручное рычажное устройство подъёма бойка, электрическое устройство подъёма бойка и автоматическое устройство прижима кольца-формы
Размер образца	$\Phi 152,4 \text{ мм} (\pm 0,2 \text{ мм}) \times 115 \text{ мм}$ / $\Phi 101,6 \text{ мм} (\pm 0,2 \text{ мм}) \times 63,5 \text{ мм}$