

Автоклав для цемента CA-2A применяется производителями цемента, научно-исследовательскими институтами строительных материалов, вузами и организациями строительного контроля для определения негативного влияния оксида магния (MgO) в цементе на равномерность изменения его объёма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём автоклава	≈8 л
Внутренний диаметр автоклава	Ф149 мм
Максимальное рабочее давление	2,2 МПа (регулируется вручную)
Стандартное время подъёма давления (0~2±0,05 МПа; комн. темп.~215,7±1,3 °C)	≈45 мин
Диапазон колебаний давления при автоматическом регулировании	не более ±0,05 МПа
Задание времени выдержки давления	3 ч (задаётся пользователем)
Задание безопасной температуры	220 °C
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная мощность	1200+600 Вт



CEMENT AUTOCLAVE CA-2A