TINENG

مطرقة اختبار الخرسانة الرقمية HT-225Z

مطارق اختبار الخرسانة مثالية لإجراء تقييم سريع واقتصادي غير إتلافي (NDT) للخرسانة في موقعها لتقييم المقاومة والاتساق. مطرقة اختبار الخرسانة الرقمية هذه HT-225Z تعمل بمعالج دقيق وتستخدم تقنية متقدمة لإجراء اختبارات الخرسانة الأساسية. وتشمل بشكل رئيسي مطرقة اختبار خرسانة ميكانيكية، ونظام كشف إلكتروني، وشاحنا، وكابل بيانات USB Micro، وفلاشة USB، ودليل استخدام المنتج.

المزايا

- حجم صغير وتصميم معياري، يسهل استبدال مطرقة الارتداد الميكانيكية
- بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن كبيرة السعة مدمجة، عمر خدمة طويل للمطرقة
- ذاكرة داخلية كبيرة السعة مدمجة تخزن 999 مكونا قياسيا، ويمكن للمكون الواحد إعداد حتى 99 منطقة قياس و159840 بيانات نقطة قياس
- يدعم الاختبار المتواصل من نقطة الانقطاع، وجمع البيانات أكثر ملاءمة وإنسانية
- يدعم العد الصوتي وتبديل مناطق القياس والتنبيه الصوتي عند إكمال المكون
- يدعم الاتصال عبر البلوتوث، ويوسع استخدام الاتصال بتطبيق الهاتف المحمول، ويسهل رفع البيانات إلى السحابة عبر الخادم السحابي
- عبر الاتصال بخط البيانات وبرنامج معالجة بيانات الكمبيوتر، يمكن معالجة بيانات الاختبار بسرعة وإصدار تقرير الاختبار
- يدعم ترقية النظام. بناء على ملاحظات المستخدمين، سترقي الشركة النظام بانتظام لتحسين تجربة الاستخدام



SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINENG

مطرقة اختبار الخرسانة الرقمية HT-225Z





المواصفات الفنية

الطاقة الحركية الاسمية	2.207J
صلابة النابض	785 ± 30.0N/m
طول المؤشر	20.0 ± 0.2mm
احتكاك المؤشر	0.65 ± 0.15N
نصف القطر الكروي لعصا الصدم	R25 ± 1.0mm
الطول الفعال لنابض الشد المرن	61.5 ± 0.3mm
الطول الشدي لنابض الشد المرن	75.0 ± 0.3 mm
القيمة المقننة للسندان الفولاذي	80 ± 2
ثبات مؤشر الكشف	≤±1
درجة حرارة التشغيل	- 4℃ ~ + 40℃
معدل الاتصال	115200bps
الشاشة	شاشة OLED مقاس 2.08 بوصة 256x64 (مصفوفة نقطية)
إمداد الطاقة	بطارية ليثيوم أيون 3.7V ،1800mAh
ساعات العمل	التشغيل المتواصل ≥ 10 ساعات
نطاق الاختبار	من 10 إلى 70 N/mm²

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880