أوتوكلاف الإسمنت CA-2A

يُستخدم أوتوكلاف الإسمنت CA-2A في مصانع الإسمنت ومعاهد أبحاث مواد البناء والجامعات وأقسام فحص جودة الإنشاءات، لتحديد التأثير الضار لأكسيد المغنيسيوم (MgO) الموجود في الإسمنت على ثبات حجمه.

المواصفات الفنية

نحو 8 لترات	حجم حجرة الأوتوكلاف
قطر 149 مم	القطر الداخلي لحجرة الأوتوكلاف
2.2 ميغاباسكال (قابل للضبط يدويًا)	أقصى ضغط تشغيل
نحو 45 دقيقة	زمن رفع الضغط القياسي (من 0 إلى 2±0.05 ميغاباسكال؛ من حرارة المحيط إلى 215.7±1.3 °م)
≤±0.05 ميغاباسكال	مدى تذبذب التحكم التلقائي في الضغط
3 ساعات (يضبطها المستخدم)	ضبط زمن تثبيت الضغط
220 °م	ضبط درجة حرارة الأمان
220 فولت	الجهد المقنن
1200+600 واط	القدرة المقننة







SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880