TINENG

جهاز غيلمور 63-L0075

المواصفات: ASTM C266, AASHTO T154

يُستخدم جهاز غيلمور 63-L0075 لتحديد زمنَي الشك الابتدائي والنهائي للإسمنت البورتلاندي وإسمنت البناء والجير المطفأ الهيدروليكي وبعض أنواع المونة. ويضم الحامل القابل للضبط ذراعين أفقيين لتوجيه إبرتين مثقلتين، بطرفين أسطوانيين مستويين من الفولاذ المقاوم للصدأ. وتوفر القاعدة سطحًا مستويًا واسعًا لوضع العينات.

الأبعاد (مم): 195×100×230 الوزن: 2.5 كغ

- كتلة إبرة الشك الابتدائي 113.4 غ وقطرها 2.12 مم.
- كتلة إبرة الشك النهائي 453.6 غ وقطرها 1.06 مم.

