TINPENG

جهاز اختبار نقطة الكسر الأوتوماتيكي للبيتومين SYD-0613A

يوفر جهاز اختبار نقطة كسر البيتومين الأوتوماتيكي SYD-0613A قياسا لهشاشة البيتومين والروابط البيتومينية عند درجات الحرارة المنخفضة. يستخدم التبريد بالضاغط والتبريد بالهواء، وتكشف الشقوق في الصفيحة الفولاذية بواسطة كاشف الجهد العالي، ويتحكم الحاسوب الدقيق في المحرك الدقيق لتحريك الصفيحة الفولاذية للانحناء. ويتحكم تلقائيا في زمن الكشف، ويتوقف عن التبريد تلقائيا بعد الكشف، ويثبت درجة حرارة نقطة الكسر.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

جهاز اختبار نقطة الكسر الأوتوماتيكي للبيتومين SYD-0613A





الميزات

- يستخدم شاشة لمس LCD ملونة مقاس 7 بوصات، وسهلة التشغيل.
- يعرض منحنى درجة الحرارة مع الزمن وقيمته فوريا، ويمكن الاطلاع على البيانات عند كل نقطة زمنية.
- يستخدم الضاغط للتبريد، فحوض التبريد صغير الحجم ومنخفض الضوضاء.
- يستخدم حاسوب دقيق أحادي الشريحة للتحكم في معدل التبريد، والكشف تلقائيا عن نقطة الكسر، وتثبيت درجة الحرارة.
- مزود بنافذة مشاهدة من زجاج مزدوج مفرغ لا يلتصق به الصقيع.
- يحرك المحرك جهاز الانحناء لأعلى وأسفل بسلاسة وخفة.
- مزود بجهاز تسخين مسبق، فيمكنه العمل المتواصل وتقصير زمن الانتظار.
- يمكن الاطلاع على بيانات الاختبار التاريخية وتصديرها إلى ذاكرة USB للطباعة.

المواصفات الفنية

طريقة الكشف	كشف بالجهد العالي (3500V، 0.25mA)، تحكم بالحاسوب الدقيق
معدل التبريد	1℃/min
قدرة التبريد	350W
قدرة التسخين	1400W
محرك الانحناء	محرك تروس دقيق 18W (60r/min)
زمن الانحناء	12±1s
دورة الانحناء	60s
درجة حرارة المحيط	5~30℃
الرطوبة النسبية	≤85%
القدرة الكلية	1600W
مزود الطاقة	AC220V±5% 50Hz
الأبعاد	850×450×578mm

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880