TINENG

جهاز اختبار الحلقة والكرة الأوتوماتيكي SYD-2806H

المعيار: ASTM D36

يستخدم لتحديد نقطة تليين الأسفلت البترولي والقار الفحمي والأسفلت البترولي السائل ومختلف أنواع الأسفلت. ويمكن استخدامه على نطاق واسع في شركات تصنيع الأسفلت وشركات بناء الطرق والجسور والكليات والجامعات ذات الصلة ومعاهد البحوث العلمية.



المزايا

- يضبط معدل التسخين بمتحكم دقيق أحادي الشريحة عند 5±0.5°C/دقيقة.
- مع التحريك المغناطيسي، يمكن تعديل سرعة التحريك باستمرار.
- مجهز بوحدة استقبال الكرة الساقطة بالليزر للكشف التلقائي عن بيانات الاختبار وتسجيلها.
- يمكن اختبار أربع عينات أسفلت في الوقت نفسه دون أن تؤثر فيما بينها، أو يمكن اختيار اختبار عينتين فقط حسب الحاجة.
- مع طابعة صغيرة لطباعة نتائج الاختبار ومعدل التسخين.

المواصفات الفنية

قدرة التسخين	0.6kw
وزن الكرة الفولاذية	3.5±0.05g
نطاق التسخين	(جليسرول) 32~180°C (ماء) 0~90°C
معدل التسخين	5±0.5℃/min
دقة درجة الحرارة	0.1℃
قطر الكرة الفولاذية	9.53mm
ارتفاع السقوط	25.4mm
سرعة التحريك المغناطيسي	0~1400rpm
مواضع الاختبار	4
مصدر الطاقة	AC(220±10%)V
التردد	50Hz
الأبعاد	296×339×483mm
ظروف التشغيل	درجة الحرارة المحيطة 5~35°C، الرطوبة النسبية ≤85%

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880