TINENG

مقياس كثافة بالتفريغ
كبير السعة H1820

المواصفات: AASHTO T209, AASHTO T283

يُستخدم الجهاز لتحديد الكثافة النسبية النظرية القصوى لخلطات الرصف البيتومينية المدموكة أو غير المدموكة بطريقة التفريغ. ويُستخدم في تصميم نسب الخلطات الأسفلتية ودراسة الطرق أو إدارة جودة إنشائها، لحساب الفراغات الهوائية ودرجة الدمك. لا يناسب الخلطات ذات الركام المسامي بامتصاص ماء يتجاوز 3٪.





المواصفات الفنية

المادة	قاعدة وإطار متكاملان من الألومنيوم
مصدر التغذية	220 فولت ±10٪، 50 هرتز
قدرة دخل محرك الاهتزاز	50 واط
مدى الضغط السالب لمقياس التفريغ الرقمي المحمول	0-100 كيلوباسكال
متطلبات الاختبار	3.7 كيلوباسكال (±0.3)
مضخة التفريغ	معدل الضخ: 1 لتر/ث؛ التفريغ النهائي: 10 باسكال؛ التغذية: 220 فولت/50 هرتز؛ كمية تعبئة الزيت: 250 مل؛ قدرة المحرك: 120 واط.
حجم الوعاء	وعاء ضغط سالب فئة A بسعة 18 لترًا. الأبعاد الداخلية: القطر 280 مم، الارتفاع 200 مم.
نمط الاهتزاز	اهتزاز مستمر
الأبعاد	520×440×440 مم
الوزن	نحو 30 كغ

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880